Soudatight LQ

Caractéristiques techniques

Base	Dispersion synthétique renforcée en fibres
Consistance	Pâte
Système de durcissement	Séchage physique
Pelliculation (à 20°C / 65% H.R.)	Ca. 60 min
Densité	Ca. 1,15 g/ml
Allongement à la rupture	Ca. 350 %
Résistance à la température	-20 °C → 80 °C
Consommation (*)	500-1000 g/m², en fonction de l'épaisseur de la couche
Température d'application	5 °C → 30 °C
Temps de séchage (20°C en 60% R.V.)	Ca. 24-48 hrs

(*) les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports,...

Description de produit
Soudatight LQ est une pâte polymère enrichie en fibres de haute qualité qui, après séchage, devient une membrane élastique étanche à la vapeur et à l'air.

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Permet de colmater facilement les fissures allant jusqu'à 2 millimètres de profondeur grâce à sa structure fibrée
- Bonne adhérence sur supports poreux
- Bonne adhérence sur des supports humides
- Elasticité permanente après polymérisation et très durable
- Peut être peint ou enduit après séchage
- Label CE-1R PLUS: très faible émission

Applications
- Etanchéité à l'air et la vapeur d'eau des matériaux et joints de raccordement, comme les joints de fenêtres, les joints entre le sol et les murs, les joints entre les murs et le plafond et les joints de plafond.

Conditionnement
Couleur: bleu foncé, devenant noir après séchage
Emballage: seau 5kg

Durée de stockage
Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, en un endroit sec, par une température comprise entre 5 et 25 °C. Protéger du gel.

Supports
Types: tous les supports poreux courants dans la construction et rénovation. Ne convient pas pour le bitume, verre, PE, PP et PTFE. Les supports non poreux peuvent retarder le séchage.
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
Prétraitement: Aucun traitement préalable requis Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints
Joints statiques et des fissures à max. 2 mm. D'abord remplir joints supérieurs à 2 mm ou appliquer une seconde couche après l'séchage.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudatight LQ

Mode d'emploi
Commencer par laisser Soudatight LQ parvenir à température ambiante avant utilisation. Bien agiter avant utilisation. Appliquer la pâte non diluée et uniformément sur le support à l'aide d'une brosse jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue. Appliquer plusieurs couches si nécessaire. Appliquer une seconde couche de produit, en fonction de la porosité du support, après environ 1 heure.
Produit de nettoyage: Il est possible d'éliminer Soudatight LQ des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement.
Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité
Observer l'hygiène de travail usuelle.
Consultez l'emballage pour l'information additionnelle.

Remarques
- Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- Il n'est pas permis de diluer Soudatight LQ.
- Ne convient pas pour les joints de dilatation et les joints soumis à des mouvements.

Responsabilité
Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.